#### JP-A-48-58470

## 1. Title of the Invention

Surface coated chip

## 2. Scope of claim

A surface coated chip, which is a cemented carbide cutting chip coated with a hard substance on the surface, comprising having a cutting face without having the coated face of hard substance being not more than 3 mm width along a cutting edge.

顧 (5) 後記号なし

昭和 46年11月20日

特許庁長官 并 土 武

1. 発明の名称

東京都品川区西品川 1丁目27番20号

3. 特許出版人

東京都千代田区大手町1丁目5番2号

三菱金属鉱業株式会社

\*

**東京都千代田区大手町1丁目5番2 号** 三菱金属鉱業株式 会社 內 (電話 270-8451) (郵便番号 100) 材

(0064)

雅 流

19 日本国特許庁

# 公開特許公報

①特開昭

48 - 58470

43公開日 昭48.(1973) 8.16

21)特願昭 22出願日

46 -92732

昭化6.(197/)//.20

審査請求 未請求

(全2頁)

庁内整理番号

60日本分類

6350 33

74 A11

1. 発明の名称

表面被覆チッフ

表面に硬質物質を被覆した超硬合金切削チップ において、切刃稜にそつて3幅巾以内の硬質物質 表面被覆 被優面を設けないすくい面を有することからなる

3. 発明の詳細な説明

本発明は表面に硬質物質を被覆した超硬合金切 削チップのすくい面上に、切刃稜にそつて硬質物 覆を設けないすくい面を有する表面被覆チ ップに関するものである。

従来化学蒸釐法その他の方法により超硬合金切 ップの表面全面を硬質物質例をはTic 等によ り被揮して切削加工に用いている。しかしながら 切刃稜附近のすくい面上のTiC 被膜は被削材との 親和性がないため構成刃先の生成を妨げ安定した 耐摩耗性が得られないことと。もろいTiO 被獲層 が切刃稜附近を覆つているので刃先の靱性低下を

きたす欠点を有する。とのためにプレホーニン 量を従来の超硬合金よりも大きく取る必要があり 刃先の生成し難いことと合わせて、切削加工 時の切刃稜の切削抵抗の増大並びに切刃部の過熱 による塑性変形を生じ、切削性能の低下をまぬが

本発明は上記の欠点を改良し、切削性能並びに 耗性の良好な表面被覆チップを提供する。表 面に硬質物質としてTic等を被覆した超硬合金切 削チップのすくい面上に、切刃稜にそつて3畔巾 の範囲に硬質物質被覆面を設けないように形 成した表面被覆チップを実施例にもとづいて説明 すると。

W C 81%、Ti C 6%、Co 10%、TaC3 %の組成の 超硬合金に、すくい面上の切刃稜に0.6 mm 市の部分 を残して全面にTiCを4μの厚さに被覆し下記の 条件で切削試験を行つた。

被削材 日 45 ℃。切削速度 140 π/ == 。切込み 2 # 。 送り0.4 # /rev、逃げ面摩耗0.2 # を寿命として 比較したところ全面Ti C.被覆した従来のものは15

5.4%

(4) 顧書剛本 ,上通

シナガワーシンナガワ 東京都品川区西品川 1 丁目 27 番 20 号 シャンクコウギョウカブシャガインドトウキョウセイサクショ 菱金属繁葉株式会社 東京製作所内 キク チ ノリ 文 菊 祗 則 文

シナルワクニシンナルワ 東京都品川区西品川1丁目 27 番 20 号